

Техническое описание

1 / 1

Характеристики:	AKEMI® AKEMIX 15– 1-компонентный клей на основе полихлоропрена. Содержит сольвенты. Отличительные особенности: - стойкость к старению - хорошая стойкость к воздействию влаги - вязкий, хорошо растекается - отличная стабильность при 50°C - высокая прочность на срез.														
Область применения:	AKEMI® Препарат универсален: применяется в промышленности, хобби. Склеивает полиуретан-эластомер, пенопласт, латекс, войлок, сукно, фетр, ковры, твердый и гибкий ПВХ, резину, бутылкаучук, синтетическую резину, слоистый пластик, дерево, металл, камень. Не пригоден для вспененного полистирола, полиэтилена и PTFE.														
Инструкция по применению:	1. Поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Рекомендуется слегка прошкурить поверхность, и обработать AKEMIX® 15 Разбавителем, непосредственно перед нанесением клея. 2. Загустевший клей хорошенько перемешать, при необходимости, разбавить вышеуказанным растворителем. 3. Наносить клей кистью или шпателем: а) для паропроницаемых материалов намазать только одну поверхность и сразу сжать обе части. б) для паронепроницаемых материалов намазать обе поверхности, дать подсохнуть 10-15 минут и сжать обе части. Пленка перед сжатием должна быть клейкой, но не липнуть к пальцам. 4. После полного высыхания клея, изделие выдерживает температуру до 5°C, будучи под нагрузкой. 5. Процесс высыхания ускоряется подогревом и замедляется охлаждением. 6. Инструмент легко очищается AKEMIX® 15 Разбавителем.														
Специальные советы:	- Используйте AKEMI® Жидкие перчатки для защиты кожи рук. - Затвердевший клей легко удаляется AKEMIX® 15 Разбавителем - Использовать AKEMIX® 15 в хорошо проветриваемом помещении														
Технические данные:	<table> <tr> <td>Цвет:</td><td>янтарный</td></tr> <tr> <td>Плотность:</td><td>0,83 гр / см³</td></tr> <tr> <td>Вязкость:</td><td>1600 mPas</td></tr> <tr> <td>Время выработки:</td><td>10-90 минут</td></tr> <tr> <td>Термическая стабильность:</td><td>прим. 50°C</td></tr> <tr> <td>Начальная прочность на отрыв:</td><td>3,7 N /мм после 30 минут высыхания</td></tr> <tr> <td>Окончательная прочность на отрыв:</td><td>4,7 N /мм</td></tr> </table>	Цвет:	янтарный	Плотность:	0,83 гр / см ³	Вязкость:	1600 mPas	Время выработки:	10-90 минут	Термическая стабильность:	прим. 50°C	Начальная прочность на отрыв:	3,7 N /мм после 30 минут высыхания	Окончательная прочность на отрыв:	4,7 N /мм
Цвет:	янтарный														
Плотность:	0,83 гр / см ³														
Вязкость:	1600 mPas														
Время выработки:	10-90 минут														
Термическая стабильность:	прим. 50°C														
Начальная прочность на отрыв:	3,7 N /мм после 30 минут высыхания														
Окончательная прочность на отрыв:	4,7 N /мм														
Хранение:	1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.														
Данные безопасности:	Прочсть данные безопасности перед использованием продукта.														
Справка:	Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.														

TDS 02.20