

Очиститель эпоксидного клея Ероху Remover

Техническое описание TDS
12.23

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · D-90451 Nürnberg · Tel. +49 911 64296-0 · www.akemi.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AKEMI® Ероху Remover — водный щелочной очиститель с высокоактивными добавками для удаления остатков затирки на эпоксидной основе, остатков смол, пропиток и подобных загрязнений с минеральных, нечувствительных к щелочам и растворителям поверхностей.

Продукт характеризуется следующими свойствами:

- очень хорошая растворяющая способность и способность вызывать набухание плёнок эпоксидных и искусственных смол
- жидкая до слегка вязкой консистенция, поэтому очень хорошо наносится также на наклонных поверхностях
- лёгкое удаление струёй воды и щёткой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AKEMI® Ероху Remover применяется для удаления налётов эпоксидной смолы или остатков затирки на основе эпоксидной смолы с натурального и искусственного камня, например с гранита, гнейса, кварцита, известняка, бетонного тёсаного камня, клинкера и керамики. Очень тонкие слои (< 0,3 мм) клеев на основе полиэфирных, эпоксидных, акриловых или полиуретановых (PU) смол также могут быть полностью удалены с непитывающих поверхностей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
2. Идеальная рабочая температура 10 - 30°C; избегать прямых солнечных лучей. Во время применения защищать поверхности от дождя.
3. Перед применением кратковременно взболтать.
4. Перед началом работ подготовить пробный участок, чтобы определить расход, время реакции и эффективность продукта
5. Наносить равномерно стойкими к щелочам и растворителям щёткой, mopом или валиком.

Инструменты с натуральной щетиной менее пригодны, так как щетина через короткое время размягчается.

1. На свежезатёртых плитах (от 1 до 5 дней) время реакции составляет от 30 до 60 минут. При более старых или стойких плёнках эпоксидной смолы время реакции может составлять от 4 до 6 часов, при этом очищающая плёнка не должна высыхать в течение этого времени. При необходимости смочить свежим Ероху Remover. Каждые 10 - 20 минут поддерживать процесс очистки, обрабатывая поверхность щёткой или оттирая её.
2. Осторожно удалить размягчённые слои аппаратом высокого давления или струёй воды со щёткой либо mopом. Щёткой всегда работать по диагонали к швам. Утилизация сточных вод — в соответствии с действующими местными правилами по сточным водам.
3. После этого промыть большим количеством воды.
4. При интенсивных и глубоких загрязнениях может потребоваться повторная очистка.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- Только для профессионального применения.
- Не применять на полированном мраморе и известняке, древесине, анодированном алюминии (элоксаль), благородных металлах, окрашенных поверхностях, чувствительных к щелочам или

растворителям пластмассах или резине. В случае сомнений проверить на незаметном участке.

- Эпоксидные клеи растворяются только после очень длительного времени воздействия (несколько часов) и только в очень тонких слоях (< 0,3 мм).
- На впитывающих поверхностях после удаления плёнок синтетической смолы может остаться усиление цвета.
- Помещения внутри здания должны хорошо проветриваться.
- Не применять на поверхностях со смоляным связующим.
- Время воздействия сокращается при более высоких температурах и увеличивается при более низких.
- Для надлежащей утилизации ёмкость должна быть полностью опорожнена.
- Переработка в соответствии с руководящими принципами Решения ЕС 97/129 ЕС к Директиве об упаковке 94/62/ЕС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход	прибл. 1 – 10 м ² /л, в зависимости от обработки поверхности
Цвет	непрозрачный
Консистенция	жидкая до слегка вязкой
Плотность при 20 °C	прибл. 1,06 г/см ³
pH	14

ХРАНЕНИЕ

При хранении в сухом и прохладном месте (5-25°C/41-77°F) в закрытой оригинальной упаковке — не менее 24 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед обращением с продуктом или его применением ознакомьтесь с паспортом безопасности.

Важное замечание. Приведённая информация основана на актуальном уровне разработки и технологии применения. Ввиду множества влияющих факторов эти сведения, как и иные устные или письменные технические консультации, следует рассматривать как необязательные рекомендации. Пользователь обязан в каждом конкретном случае провести собственные испытания продукта на незаметном участке или на образце.

Перевод технического описания производителя с английского языка выполнен дистрибьютором ООО «ЕВРОСНАБ» (akemi-rus.ru).
Оригинал: Epoxy_Entferner_TMB_GB.pdf. При расхождениях приоритет имеет оригинал производителя.