

### Instructions for use

(D) (GB) (F) (NL) (E)

#### (D) SCHRIFTFARBEN PINSELWARE

##### Anwendung:

1. Der Untergrund muss entfettet, trocken und staubfrei sein.
  2. Beim vorherigen Einsatz der Spezialgrundierung AKEMI® Lettering Primer Spray muss auf die Trocknungszeit von ca. 20 - 30 Minuten (20°C) geachtet werden.
  3. Vor Gebrauch gut schütteln, bzw. nach Bedarf mit AKEMI® Schriftfarben-Verdünnung verdünnen.
  4. Schriftfarben sind durch Zugabe von ca. 5% AKEMI® Schriftfarben-Verdünnung auch spritzbar.
  5. Für eine nachhaltige Glanzerhöhung und zum Schutz der AKEMI® Schriftfarben wird der Auftrag von AKEMI® Lettering Gloss Spray nach ca. 35 - 60 Minuten (20°C) empfohlen.
  6. Bei kühler Lagerung (5 - 25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.
  7. Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
  8. Zwingend Technisches Merkblatt beachten ([www.akemi.de](http://www.akemi.de)).
- 

#### (GB) LETTERING COLOUR BRUSH APPLICATION

##### Instructions for use:

1. The surface to be treated must be degreased, dry and free of dust and slightly roughened.
2. When using the special primer AKEMI® Lettering Primer Spray beforehand, attention must be paid to the drying time of approx. 20 - 30 minutes (20°C).
3. Shake well before use, if necessary dilute with AKEMI® Lettering Colour Thinner.
4. Products are as well sprayable by adding AKEMI® Lettering Colour Thinner up to approx. 5%.
5. For a durable increase in gloss and to protect the lettering colours, the application of AKEMI® Lettering Gloss Spray after approx. 35 - 60 minutes (20°C) is recommended.
6. The product is workable for at least 24 months if stored in cool condition (5 - 25°C) in its closed original container.
7. For proper waste disposal, the container must be completely emptied.
8. Observation of Technical Data Sheet is mandatory ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

### Instructions for use

#### **(F) PEINTURES POUR LETTRES - APPLICATION AU PINCEAU**

##### **Utilisation:**

1. La surface doit être sans graisse et poussière, sèche et légèrement rugueuse.
2. En cas d'utilisation préalable d'AKEMI® Lettering Primer Spray, il faut faire attention au temps de séchage d'env. 20 - 30 minutes (20°C).
3. Bien secouer avant usage. Si nécessaire, diluer avec AKEMI® Diluant pour Peintures pour Lettres.
4. Par addition d'environ 5% d'AKEMI® Diluant pour Peintures pour Lettres on peut aussi pulvériser les peintures.
5. Pour une augmentation durable de la brillance et pour protéger les Peintures pour Lettres AKEMI®, il est recommandé d'appliquer AKEMI® Lettering Gloss Spray après env. 35 - 60 minutes (20°C).
6. Conservation min. 24 mois dans l'emballage d'origine fermé et stocké dans un endroit frais (5 - 25°C).
7. Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
8. Veuillez impérativement respecter la fiche technique ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

#### **(NL) LETTERVERF PENSEEL APLICATIE**

##### **Gebruik:**

1. De ondergrond moet zuiver, ontvet, volkomen droog en ruw zijn.
2. Indien de AKEMI® Lettering Primer spray gebruikt werd, rekening houden met 20-30 minuten droogtijd (20°C).
3. Goed schudden voor gebruik, indien nodig verdunnen met AKEMI® letterverf verdunner.
4. Letterverf is door toegevoegde van AKEMI® letterverf verdunner ca. 5% ook spuitbaar.
5. Voor een duurzame glanstoneer en ter bescherming van de beletteringskleuren, wordt het aanbrengen van AKEMI® Lettering Gloss Spray na ca. 35 - 60 minuten (20°C) aanbevolen.
6. Bij koele opslag (5 - 25°C) in ongeopende originele verpakking minstens 5 jaar houdbaar.
7. Voor verantwoorde afvalverwerking inhoud volledig opgebruiken.
8. Raadpleeg de technische fiche ([www.akemi.be](http://www.akemi.be)).

### Instructions for use

#### Ⓔ COLORES DE LETRAS APLICACIÓN CON PINCEL

##### **Modo de empleo:**

1. La superficie debe estar desengrasada, seca, libre de polvo y ligeramente rugosa.
2. Cuando se utiliza previamente la imprimación especial AKEMI® Lettering Primer Spray, debe respetarse el tiempo de secado de aprox. 20 - 30 minutos (20°C).
3. Agitar bien antes de usar, o diluir con el AKEMI® Diluyente para Colores de letras según sea necesario.
4. Los Colores de letras también se pueden pulverizar añadiéndoles aproximadamente 5% del AKEMI® Diluyente de Colores de letras.
5. Para un aumento duradero del brillo y para proteger los AKEMI® Colores de letras, recomendamos aplicar AKEMI® Lettering Gloss Spray después de aprox. 35 - 60 minutos (20°C).
6. Cuando se almacena en un lugar seco y fresco (5 - 25°C) en el envase original sin abrir, al menos 24 meses.
7. Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.
8. Es obligatorio prestar atención a la ficha técnica ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).