

## Техническое описание

1/1

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКЕМИ® Печатные краски "Старинного золота и серебра" – высококачественный акриловый лак с металлическим пигментом. Не содержит разрушающих озонный слой газов.

Отличительные особенности:

- быстрое отверждение
- отличная стойкость к атмосферным воздействиям
- не желтеет
- отличная укрывистость
- обладает отличным блеском.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в камнеобрабатывающей промышленности для окраски надписей на монументах, могильных камнях и скульптурах.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть сухой, чистой и слегка шероховатой.
2. Поверхности, не подлежащие окраске защитить от напыла.
3. Тщательно встряхнуть баллон.
4. Распылять на поверхность с расстояния 25 см.

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Не применять при высокой температуре или под палящим солнцем. Идеальная температура для обработки 15-25°C.
- Наносить в несколько тонких слоев.
- По окончании работ, форсунку очищать необязательно.
- Поверхности, покрашенные по ошибке, легко очистить АКЕМИ® Нитро-растворителем (опробовать на стойкость к растворителю)
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

### ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

см. данные "ЕС"

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет:	Античный золотой, античный серебряный
Плотность:	0,8 г/см <sup>3</sup>
Расход:	прим. 1,5 м <sup>2</sup> /баллон
Полирование:	через 18 часов
Стойкость к бензину:	через 18 часов
Время высыхания (20°C):	от пыли 10 минут на отлив 15 минут не оставляет следа 30 минут

Срок годности: 1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

### СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.

TIS 02.03