Техническое описание

Характеристики:

AKEMI® Печатные краски под кисть – 1-К краски воздушной сушки, на основе алкидных смол.
Отличительные особенности:
-жидкая консистенция позволяет наносить тонкими кистями
-не вытекает из пор адсорбирующих камней
-быстро сохнет
-обладает высокой укрывистостью
-сильная адгезия к камню, металлам, дереву
-отличная стойкость к атмосферным воздействиям и свету
-не содержит компонентов тяжелых металлов

Область применения:

AKEMI® Печатные краски под кисть применяются в камнеобрабатывающей промышленности для окраски надписей на монументах, могильных камнях и скульптурах.

Инструкция по применению:

1. Поверхность должна быть сухой, чистой и слегка шероховатой.
2. Если предварительно используется AKEMI® Грунт-спрей для печатных красок, то необходимо высушить AKEMI® Грунт-спрей в течение 20-30 минут перед нанесением AKEMI® Печатные краски.
3. Тщательно встряхнуть. В случае необходимости разбавить AKEMI Разбавителем для печатных красок.
4. Препарат, разведенный AKEMI® Разбавителем для печатных красок (до 5%), пригоден для нанесения распылением.
5. Для усиления блеска и защиты краски, рекомендуется применять AKEMI® Gloss спрей через 35-60 минут (при 20°C).

Специальные советы:

- Для профессионального использования.
- Инструмент может быть очищен AKEMI® Разбавителем для печатных красок или нитро-растворителем.
- Окрашенные по ошибке поверхности могут быть очищены AKEMI® Разбавителем для печатных красок или нитро-растворителем.
- Для продления срока годности, закрывать ёмкость плотно, и хранить в перевёрнутом виде.
- Для усиления блеска и защиты краски, рекомендуется применять AKEMI® Грунт-спрей.
- Стойкость лака снижается, если влажность проникает с тыльной стороны камня. Для пломбировки тыльной поверхности применять AKEMI® Anti-Stain Coating 2015.
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.
- Утилизация в соответствии с рекомендациями EU 97/129EC, упаковка 94/62 EC

Технические данные:

Покрытие: прим. 0,5 = 1м²/литр
Цвет: черный, белый, коричневый, светло-серый, антрацит, тёмно-серый, кирпично-коричневый, жёлтый рапс, охра, бронзовый, красно-коричневый, сигнальный красный, сигнальный белый, сигнальный синий, антик серебряный
Высыхание: от пыли 30 минут
для окраски 35-60 минут

Теоретическое определение светоотражения (LVR), сравнивая AKEMI® Печатные краски спрей с цветами RAL:

AKEMI® Печатные краски спрей	Наименование цвета RAL	Соответствие номеру цвета	Светоотражение (LVR)

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com

Техническое описание

		RAL	
чёрный	jet black	9005	4
антрацит	anthracite grey	7016	8
тёмно-серый	blue grey	7031	16
ярко-серый	silver grey	7001	32
светло-серый	light grey	7035	58
белый	pure wthite	9010	85
белый трафик	traffic white	9016	87
жёлтый рапс	colza yellow	1021	54
охра	brown beige	1011	28
глина	clay brown	8003	13
коричневый	mahogany brown	8016	7
красно-коричневый	red brown	8012	8
красный сигнальный	signal red	3001	11
синиый сигнальный	signal blue	5005	10
зелёная трава	grass green	6010	15
диабаз	red green	6013	20
античное золото	-	-	-
тёмное золото	-	-	-
медь	-	-	-
бронза	-	-	-
античное серебро	-	-	-

Хранение: 24 месяца при условии хранения при 5-25°C, в плотно закрытой оригинальной таре.

Данные безопасности: Прочесть данные безопасности перед использованием продукта.

Справка: Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany
Tel. +49(0)911-64296-0 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com